

Al-Mustansiriyah University
College of Engineering



الجامعة المستنصرية
كلية الهندسة

Building Materials Laboratory

المرحلة الاولى - قسم الهندسة المدنية

الدكتور احمد عبد الحق احمد

**BUILDING
MATERIALS**



2019 – 2020

Al-Mustansiriyah University
College of Engineering
Civil Engineering Department
Building Materials Laboratory

الفصل الاول

(Brick Tests)

فحوصات الطابوق

1. فحص الشكل والأبعاد (Shape & Dimensions Test)
2. فحص الامتصاص (Absorption Test)
3. فحص مقاومة الانضغاط (Compressive Strength Test)
4. فحص التزهير (Efflorescence Test)

الفصل الثاني

(Gypsum Tests)

فحوصات الجص او البورك

1. فحص النعومة (Fineness Test)
2. فحص الليونة القياسية (نسبة الماء/الجص المثالية) (Optimum W/G ratio)
3. فحص زمن التماسك الابتدائي (Initial Setting Time Test)
4. فحص مقاومة الانضغاط (Compressive Strength Test)

(Tile Tests)

فحوصات الكاشي

1. فحص الشكل العام (Test Of Overall Shape)
2. فحص الامتصاص (Absorption Test)
3. فحص معايير الكسر (Modulus Of Rupture Test)

الطابوق وفحوص الطابوق

الطابوق (Bricks): هو عبارة عن قطع صلبة من الطين (clay) أو النورة (lime) والرمل (sand) أو أي مادة أخرى تعمل بشكل قطع منتظمة الأبعاد يمكن صنعها ونقلها واستعمالها بسهولة في البناء ولها القابلية في تحمل الأثقال ومقاومة التأثيرات والتغيرات الجوية.

يصنف الطابوق بالنسبة لعدة عوامل أهمها:-

1. بالنسبة للمواد المستعملة في صنعه كالطابوق الطيني والرمل والخرساني... الخ.
2. بالنسبة لطريقة صنعه كالطابوق الميكانيكي والنصف ميكانيكي واليدوي.
3. بالنسبة لنوعية الطابوق كالطابوق المصخرج والأصفر والأبيض... الخ.

يصنف الطابوق بالنسبة لتحمله الى نوعين:-

1. المستعمل لنقل الأثقال في الجدران.
2. المستعمل لحجز فراغات في الابنية الهيكلية.

ان أكثر أنواع الطابوق المستعمل هو الطابوق الطيني وذلك لعدة عوامل أهمها:

1. توفر المادة الخام.
2. الكلفة.
3. تحمله للقوى.
4. عزله الحراري.
5. مقاومته للنار والتغيرات الجوية.

يصنع الطابوق الطيني من الطين المتوفر في الطبيعة والصالح لهذه الصناعة. يتكون الطين من بلورات ناعمة لمعادن مختلفة ولها خاصية الليونة وقابلية الالتصاق عند خلطها مع الماء.

Shape and Dimension

١. فحص الشكل والابعاد

(Purpose)

الغرض

تحديد مدى مطابقة العينة المفحوصة لحدود القيم المطلوبة.

(Apparatus)

الأجهزة والأدوات


مسطرة معدنية مقسمة الى ملترات.

(Procedures)

خطوات العمل (حسب المواصفة العراقية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨)

١. تؤخذ ٢٤ طابوقة بشكل عشوائي مع ملاحظة تنظيف الطابوقة من أي نوع من الأوساخ أو ما شابه ذلك.

٢. يحسب متوسط ابعاد ٢٤ طابوقة كاملة وذلك بصف الطابوق بصورة متلاصقة بمحاذاة خط مستقيم على سطح مستو كما في الشكل - ١ ويقاس كل من الطول والعرض والسمك. ويمكن تقسيم كمية الطابوق الى مجموعتين مكونة من ١٢ طابوقة او ثلاث مجاميع من ٨ طابوقات بحيث تقاس كل مجموعة علو انفراد الى اقرب ١ ملم ويكون المجموع ممثلاً لابعاد ٢٤ طابوقة كما يكون المتوسط الحسابي لابعاد ٢٤ طابوقة ممثلاً لابعاد الطابوق.



الشكل - ١

الايضاح المختلفة لتعيين مقاسات الطابوق
أ - الطول ب - العرض ج - السمك

مطلوبات المواصفة**(Specification Requirements)**

- 1- يكون شكل الطابوق منتظما (regular)، زواياه قائمة (right angles) وحافته مستقيمة (straight edges) وضمن حدود التفاوت في هذه المواصفة.
- 2- ان وجدت فيه شقوق سطحيه او ثلم فيجب ان لا يؤثر ذلك على الخواص وان لا يزيد حجم الثلم عن ١٠% من حجم الطابوقة.
- 3- يكون الطابوق متجانس جيد الحرق خالي من قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية وان لا تقل نسبة الطابوق السليم في الوجبة على ٩٠% من الارسالية.
- 4- ابعاد الطابوق القياسية هي (٢٤*١١,٥*٧,٥) سم.

النتائج والحسابات**(Results & Calculations)**

$$\text{نسبة الفرق لأي بعد من الأبعاد} = \frac{\text{المعدل الحسابي} \text{ البعد القياسي}}{\text{البعد القياسي}} \times 100$$

الثلاثة للطابوقة

محدود المواصفة**(Specification Limits)**

يكون الحد الأعلى (maximum limit) للتفاوت بالطول والعرض $\pm 3\%$ وللسمك $\pm 4\%$.

المناقشة**(Discussion)**

يتم تحديد مدى مطابقة العينة المفحوصة لحدود القيم المطلوبة بالنسبة للأبعاد ويتم مناقشة التأثير المحتمل لطريقة التشكيل والتجفيف والحرق على أبعاد الطابوق المحروق ويصنف الطابوق حسب دقة أبعاده.

Data Sheet-1-

فحص الشكل والابعاد للطابوق

المرحلة الاولى	تاريخ العمل:
الدراسة:	الساعة:
الشعبة:	
رقم المجموعة ()	
اسماء المجموعة:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Test Results				
Notes	I	Length	width	Thickness
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	Av.			

توقيع المهندس المشرف

Absorption

٢. فحص الامتصاص

(Purpose)

الغرض

تحديد مدى قابلية الطابوقة لامتصاص الماء.

(Apparatus)

الأجهزة والأدوات

- 1- ميزان ذو حساسية .
- 2- حوض مائي لغمر النماذج.
- 3- فرن تجفيف درجة حرارته بين (110 - 115) م°

(Procedures)

خطوات العمل

(طريقة التهييج الاعتيادية)

1. تؤخذ 10 طابوقات كاملة من موقع العمل وبشكل عشوائي.
2. تجفف النماذج في فرن التجفيف لمدة لا تقل عن 24 ساعة والى حين ثبوت الوزن ثم يسجل الوزن الجاف (W_1) بعد ان تبرد.
3. تغمر النماذج بعد ذلك في الحوض المائي بدرجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة. ثم ترفع جميع النماذج من الماء وتنشف بقطعة قماش ثم توزن مرة اخرى ويكون هذا الوزن هو الوزن المشبع (W_2).
- ويجب ان يتم وزن النموذج بعد مدة لا تتجاوز (5 دقائق) من اخراجه من الماء.

(Results & Calculations)

النتائج والحسابات

يحسب مقدار الامتصاص لكل نموذج كالآتي:

$$W.A = \frac{W_2 - W_1}{W_1} * 100$$

$W.A$ = النسبة المئوية لامتصاص الماء.

W_1 = الوزن الجاف (غم).

W_2 = الوزن المشبع (غم).

يؤخذ المعدل الحسابي لـ (10 نماذج).

(Specification Limits)

محدود المواصفة

يجب ان لا تزيد النسبة المئوية لامتصاص الماء على النسبة المبينة ادناه (الحد الأعلى للقبول)
:(Maximum Acceptance Limit)

صنف الطابوق	معدل امتصاص ١٠ طابوقات	امتصاص طابوقة واحدة
أ	%20	%22
ب	%24	%26
ج	%26	%28

(Discussion)

المناقشة

ان نسبة امتصاص الماء تعتبر كمؤشر لمسامية الطابوقة وعلى وجه الدقة الفجوات المفتوحة فيها وتسمى المسامية (Porosity) وكيف تؤثر درجة الفخر على المسامية (ناقش ذلك).

يصنف الطابوق الى ثلاثة اصناف:

صنف (أ): يستخدم هذا الطابوق في أجزاء المنشآت والاسس المحملة بالاثقال والمعرضة للتآكل بفعل العوامل المناخية والطبيعية او طابوق الجدران الخارجية المعرضة للتآكل.

صنف (ب): يستخدم هذا الطابوق في أجزاء المنشآت المحملة بالاثقال وغير المعرضة للتآكل بفعل العوامل المناخية او الطبيعية الاخرى في الجدران الداخلية والخارجية المحمية من الرطوبة.

صنف (ج): يستخدم هذا الطابوق في أجزاء المنشآت التي لا تتعرض للعوامل المناخية او الطبيعية وغير المحملة كالقواطع وغيرها.

Data Sheet-2-

فحص الامتصاص للطابوق

تاريخ العمل:.....	المرحلة الاولى
	الدراسة:.....
	الشعبة:.....
	رقم المجموعة ()
	اسماء المجموعة:
	1.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Test Results	
توقيع المهندس المسؤول	وضع الطابوقة في الفرن
توقيع المهندس المسؤول	الوزن الجاف (W_1) = gm
توقيع المهندس المسؤول	الوزن الرطب (W_2) = gm

Compression Strength

٣. فحص مقاومة الانضغاط

(Purpose)

الغرض

ايجاد مقاومة الأنضغاط للطابوق وذلك لتصميم الجدران الحاملة للأثقال.

(Apparatus)

الأجهزة والأدوات

- 1- جهاز فحص حمل الأنضغاط (تستخدم آلة هيدروليكية لفحص المقاومة تحتوي على لوحى ضغط فولاذيين صقيلي السطح احدهما متحرك والاخر ثابت).
- 2- لوحين من الخشب الرقائقي (Ply Wood) بسمك (3 ملم) وبأبعاد تزيد عن مساحة سطح الطابوقة المعرضة للفحص. وذلك لتوزيع الضغط بالتساوي على سطح الطابوق.

(Procedures)

خطوات العمل

1. تؤخذ 10 نماذج من الطابوق من موقع العمل وبشكل عشوائي.
2. ترقم كل طابوقة برقم معين ويحدد سطحي التحميل للطابوقة بنفس الوضعية التي سوف تبنى فيها الطابوقة بالجدار.
3. تقاس ابعاد سطحي التحميل للطابوقة وتستعمل مساحة اصغر السطحين في الحسابات.
4. تغمر نماذج الفحص في الماء بدرجة حرارة الغرفة وتترك لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
5. ترفع النماذج من الماء ثم تترك لمدة (5 دقائق) ثم تمسح الواجه بقطعة قماش نظيفة.
6. يوضع كل نموذج في جهاز الفحص بين لوحين من الخشب الرقائقي ثم يسلط الضغط لحين اخفاق النموذج في الفحص وبعدها يسجل مقدار الحمل المسلط عليها.

(Results & Calculations)

النتائج والحسابات

تحتسب مقاومة الأنضغاط لكل طابوقة كالآتي:

مقدار الحمل المسلط لحين الفشل (N)

مقاومة الانضغاط =

المساحة المسلط عليها الحمل (mm^2)

يؤخذ المعدل الحسابي لـ (10 نماذج).

(Specification Limits)

محدود المواصفة

((الحد الأدنى للقبول Minimum Acceptance Limit))

مقاومة طابوقة واحدة	معدل مقاومة ١٠ طابوقات	صنف الطابوق
16	18	أ
11	12	ب
7	9	ج

(Discussion)

المناقشة

يتم تصنيف العينة حسب تحملها وتتم مناقشة تأثير درجة الحرق على التحمل.



Data Sheet-3-

فحص مقاومة الانضغاط للطابوق

المرحلة الاولى	تاريخ العمل:
الدراسة:	
الشعبة:	
رقم المجموعة ()	
اسماء المجموعة:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Test Results	
$A_1 = L_1 * W_1 =$	mm^2
$A_2 = L_2 * W_2 =$	mm^2
توقيع المهندس المسؤول	
الحمل المسلط لحين الفشل =	
توقيع المهندس المسؤول	

Efflorescence Test

٤. فحص التزهر

(Purpose)

الغرض

معرفة مدى قابلية الطابوقة للتزهر.

(Apparatus)

الأجهزة والأدوات

- 1- أواني معدنية مسطحة (pan) بعمق لا يقل عن (5سم) وتحتوي على ماء مقطر (distilled water) بعمق لا يقل عن (2.5سم).
- 2- غرفة تجفيف (drying room) جيدة التهوية درجة حرارتها (25°م).

(Procedures)

خطوات العمل

1. توضع كل طابوقة على قاعدتها الصغرى في اناء مسطح يحوي ماء مقطر بعمق (2.5 سم) وتترك في غرفة التجفيف لمدة (7 ايام) مع ملاحظة اضافة الماء المقطر كلما جف الاناء.
2. يجفف الطابوق لمدة لا تقل عن (3 ايام) اخرى في نفس الاواني خالية من الماء المقطر.

(Results & Calculations)

النتائج والحسابات

$$\text{نسبة التزهر} = \frac{\text{المساحة المتزهرة}}{\text{المساحة الكلية}} \times 100\%$$

$$\text{المساحة الكلية} = (\text{معدل الطول} \times \text{معدل العرض}) \times 2 + (\text{معدل الطول} \times \text{معدل السمك}) \times 2 + (\text{معدل العرض} \times \text{معدل السمك}) \times 2$$

(Test Results)

نتائج الفحص

يعبر عن التزهر بالدرجات التالية بمقارنتها بعينة لم يجري عليها الفحص (معدوم- خفيف- متوسط- كثيف- كثيف جدا).

- معدوم: عندما لا يظهر تزهر.

- خفيف: عندما تكون مساحة السطح المغطاة بطبقة خفيفة من الملح لا تزيد على 10% من مجموع مساحة سطح الطابوقة.
- متوسط: عندما تكون الطبقة الملحية أكثر من السابق و لا تزيد عن 50% من مجموع سطح الطابوقة على ان لا يصحب ذلك تفتت او تقشر في السطح.
- كثيف: عندما تكون الطبقة الملحية كثيفة وتغطي أكثر من 50% من سطح الطابوقة وان يصحب ذلك تفتت او تقشر في السطح.
- كثيف جدا: عندما تكون الطبقة الملحية كثيفة جدا ويصحب ذلك تفتت او تقشر في السطح او كلاهما.

(Specification Limits)

محدود الملاحظة

يقسم الطابوق الى ثلاثة اصناف حسب درجة تزهرة وكما يلي:

قابلية التزهرة	تصنيف الطابوق
معدوم- خفيف	أ
خفيف- متوسط	ب
كثيف- كثيف جدا	ج

(Discussion)

الملاحظة

يتم تصنيف الطابوق حسب درجة تزهرة. ناقش تأثير كمية الاملاح الكبريتية القابلة للذوبان ومسامية الطابوقة و فجواتها المفتوحة ودرجة حرقها على تزهرة الطابوقة المعرضة للترطيب والتجفيف.

Data Sheet-4-

فحص التزهر للطابوق

تاريخ العمل:		المرحلة الاولى		
		الدراسة:		
		الشعبة:		
		رقم المجموعة ()		
		اسماء المجموعة:		
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
Notes	1	length	width	Thickness
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	Av.			
توقيع المهندس المسؤول				
بعد 7 ايام				
توقيع المهندس المسؤول				
بعد 3 ايام				
توقيع المهندس المسؤول				

فحوصات البورك او الجص

FinessTest

١. فحص النعومة

(Purpose)

الغرض

تحديد مدى مطابقة العينة المفحوصة لحدود القيم المطلوبة.

(Apparatus)

الأجهزة والأدوات

1- ميزان حساس (sensitive balance).

2- منخل مقاس 1.18 ملم (sieve size 1.18mm) مع الوعاء (pan) والغطاء.

(Procedure)

خطوات العمل

1. يتم وزن (200 غم) من الجص الميكانيكي (gypsum) (جص البناء) أو البورك.

2. تتخل العينة من منخل مقاس 1.18 ملم. يراعى ان تكون فترة الغربلة كافية لأمرار كل المواد الناعمة عبر المنخل وان لا يحصل انسداد في فتحات المنخل.

3. توزن المواد المتبقية على المنخل.

(Specification Requirements)

متطلبات المواصفة

يجب ان لا يزيد المتبقي على منخل مقاس 1.18 ملم (نسبة الشوائب) على:

- 8% بالنسبة لجص البناء (الجص الميكانيكي).

- 1% بالنسبة للبورك.

(Results & Calculations)

النتائج والحسابات

تحسب نسبة الشوائب كالآتي:

الوزن المحجوز (المتبقي) على غربال مقاس 1.18 ملم

$$\text{نسبة الشوائب} = \frac{\text{وزن العينة}}{100} \times 100$$

وزن العينة

النعومة = 100% - نسبة الشوائب.

Data Sheet-5-

فحص النعومة للجص او البورك

المرحلة الاولى	تاريخ العمل:.....
الدراسة:.....	
الشعبة:.....	
رقم المجموعة ()	
اسماء المجموعة:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Test Results	
الوزن المحجوز (المتبقي) على غربال مقاس (mm1.18)=	gm
توقيع المهندس المشرف	

(Discussion)

المناقشة

ان فحص النعومة يعطي مؤشرا على نوعية وجودة الجص المستعمل. نسبة الشوائب فيه ودرجة تعرضه للرطوبة. تتم مقارنة نسب الشوائب للجص أو البورك ويناقش تأثير النعومة على خواص الجص الأخرى مثل زمن التماسك.

نسبة الماء | الجص

٢. فحص الليونة القياسية

(Purpose)

الغرض

معرفة نسبة الماء/الجص المثالية.

(Apparatus)

الأجهزة والأدوات

1- ميزان حساس (sensitive balance).

2- اناء مسطح (pan).

3- اسطوانة مدرجة (cylinder).

(Procedure)

خطوات العمل

1. يتم أخذ عينة من الجص أو البورك وزنها (300 غم).

2. تنثر كميات صغيرة منها على اناء مسطح مستوي في (100 غم) من الماء.

3. تستمر هذه العملية لحين امتصاص جميع الماء في الأناء اي لحين تشبييع دقائق الجص.

(Specification Requirements)

متطلبات المواصفة

تتراوح نسبة الماء/الجص المثالية بين (40-60)% وهي تعتبر القيمة العليا في استعمالات الجص كمونة. والقيمة العليا في استخدامات البياض والأنهاء.

(Results & Calculations)

النتائج والحسابات

وزن الماء في الأناء

الليونة القياسية =

وزن الجص المشبع

Data Sheet-6-

فحص الليونة القياسية (نسبة الماء / الجص المثالية)

المرحلة الاولى	تاريخ العمل:.....
الدراسة:.....	
الشعبة:.....	
رقم المجموعة ()	
اسماء المجموعة:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Test Results	
وزن الجص المتبقي =	gm
توقيع المهندس المشرف	

وزن الماء في الأناء

الليونة القياسية =

وزن العينة - وزن الجص المتبقي

(Discussion)

المناقشة

تحتسب نسبة الماء / الجص المثالية وتقارن مع الحدود وتحدد استعمالات الجص.

Initial Setting Time Test

٣. فحص زمن التماسك الابتدائي

(Purpose)

الغرض

معرفة زمن التماسك الابتدائي للجص.

(Apparatus)

الأجهزة والأدوات

- جهاز فايكات (Vicat): ويشتمل على الهيكل واسطوانة التحمل المتحركة التي تزن (300غم) ذات نهاية بقطر (1سم) وبطول (5سم) والنهية الثانية تحتوي على ابرة قابلة للتبديل بقطر (1ملم) وبطول (5سم).
- واسطوانة التحمل قابلة للقلب على الهيكل ويمكن تثبيت حركتها العمودية حسب الوضع المرغوب بنابض خاص وله مؤشر قابل للتنظيم والذي يتحرك على مقياس مقسم بالملمترات و مثبت بالهيكل.
- توضع عجينة الجص في مخروط ناقص معدني يوضع على صفيحة زجاجية بأبعاد مربعة وبضلع (10 سم) والمخروط الناقص مصنوع من مواد غير قابلة للتآكل وغير قابلة لأمتصاص الماء. والمخروط الناقص مصنوع من مواد مقاومة للصدا والأمتصاص أبعادها الداخلية هي (40*70*60) ملم للفتحة العليا والسفلى والارتفاع على التوالي.
- ميزان حساس (sensitive balance).
- اسطوانة مدرجة (cylinder).

(Procedure)

خطوات العمل

1. يتم أخذ عينة وزنها (300 غم) من الجص وتضاف إليها كمية الماء اللازمة لتهيئة عجينة ذات قوام قياسي.
2. تترك العينة لتتقع بالماء لمدة دقيقة ثم يمزج الخليط الى ان يصبح متجانسا.
3. تصب العينة في المخروط الناقص ثم يتم تحريك الخليط قليلا داخل القالب للتخلص من فقاعات الهواء ويزال الزائد عن الحافة. لتعيين زمن التماسك يستعمل جهاز فايكات.
4. تخفض ابرة الجهاز حتى تلامس سطح العينة ويقرأ القياس ثم تطلق الأبرة لتسقط سقوطا حرا وتتغلغل في العجينة. وبعد ان تستقر حركتها يقرأ القياس ثانية.
- ان الفرق بين القراءتين يمثل مقدار الاختراق لأبرة الجهاز داخل العينة. تنظف الأبرة وترطب وتكون عملية التغلغل في مواضع مختلفة بين أن وآخر ويعين تماسك العجينة كاملا عندما لاتصل الأبرة الى قاع القالب.
5. يسجل زمن لحظة خلط الماء والجص والزمن لحظة امتناع ابرة الجهاز من الوصول الى قاع القالب.

(Specification Requirements)

متطلبات المواصفة

يجب ان لا يقل زمن التماسك عن 8 دقائق ولايزيد عن 25 دقيقة بالنسبة للجص.

(Results & Calculations)

النتائج والحسابات

الاختراق (penetration) = قراءة المقياس قبل سقوط الابرة _ قراءة المقياس بعدها
زمن الانتهاء = الزمن لحظة امتناع الابرة عن الوصول الى قاع القالب _ الزمن لحظة خلط الجص والماء

(Discussion)

المناقشة

يتأثر زمن انجماد الجص بنسبة الماء/الجص ونعومة الجص ونقاوته. تتم مناقشة نسب الماء/الجص المتغيرة وتأثير ذلك على زمن الانجماد.

Data Sheet-7-

فحص زمن التماسك الابتدائي

المرحلة الاولى	تاريخ العمل:.....
الدراسة:.....	
الشعبة:.....	
رقم المجموعة ()	
اسماء المجموعة:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Test Result
الزمن لحظة خلط الماء والجص = قراءة المقياس قبل سقوط الابرة = قراءة المقياس بعد سقوط الابرة = الزمن لحظة امتناع ابرة الجهاز عن الوصول الى قاع القالب =
توقيع المهندس المشرف

Compression Strength Test

٤. فحص مقاومة الانضغاط

(Purpose)

الغرض

لمعرفة مدى ما يتحمل الجص من الاثقال المسلطة عليه.

(Apparatus)

الأجهزة والأدوات

- 1- قالب على شكل مكعبات بأبعاد (5*5*5) سم.
- 2- ميزان حساس (sensitive balance).
- 3- اسطوانة مدرجة (cylinder).
- 4- وعاء ومالج (pan & trowel).

(Procedure)

خطوات العمل

1. يتم أخذ عينة وزنها (700غم) من الجص.
2. تستخدم نسب مختلفة من الماء.
3. يخلط الجص مع الماء الى ان يتجانس الخليط.
4. يصب الخليط في القوالب بعد تنظيفها وطلائها بطبقة خفيفة من الزيت مع تزييت القاعدة ايضا.
5. يملأ نصف القالب بالعجينة ويخلط بمنبسط عرضه وذلك بتحريكه 10 مرات بين كل زوج من الواجه المتقابلة لغرض التخلص من فقاعات الهواء.
6. يملأ النصف المتبقي الى ما فوق الحافة بالعينة ويكرر الخلط بنفس الطريقة.
7. يعدل سطح العجينة بعد تماسكها قليلا بأزالة الزائد عن الحافة.
8. توضع القوالب في جو رطوبته (90-100)% لمدة 24 ساعة.
9. توضع القوالب بعد ذلك في فرن درجة حرارته (40م) لمدة 24 ساعة ثم نفحص بالجهاز لحين الفشل.

(Specification Requirements)

مطالبات المواصفة

يجب ان لا تقل مقاومة الانضغاط لـ 6 مكعبات عن 2.5 N/mm^2 (MPa) الحد الأدنى للقبول.

(Results & Calculations)

النتائج والحسابات

$$\text{مقاومة الانضغاط} = \frac{\text{الحمل المسلط لحين الفشل (N)}}{\text{مساحة وجه المكعب المعرض للتحميل (mm}^2\text{)}}$$

(Discussion)

المناقشة

تعتبر مقاومة الانضغاط مهمة في حالة استخدام الجص كمونة للبناء بالطابوق. وهو يتأثر بالدرجة الأساسية بنسبة الماء / الجص في العجينة. تتم مناقشة ذلك.



Data Sheet-8-

فحص مقاومة الانضغاط للجص او البورك

المرحلة الاولى	تاريخ العمل:
الدراسة:	
الشعبة:	
رقم المجموعة ()	
اسماء المجموعة:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Test Results	
يوم الصب	توقيع المهندس المسؤول
فتح القوالب	توقيع المهندس المسؤول
وضع النماذج في الفرن	توقيع المهندس المسؤول
مقدار الحمل المسلط لحين الفشل =	توقيع المهندس المسؤول

فحوصات الكاشي

مقدمة: ان الكاشي هو المادة الخرسانية التي تعمل لتغطية الارضيات والتي لها مقاومة التآكل واعطاء سطح مستوي صالح للاستعمال ومقبول فنيا وهو من نوع مسبق الصب عادة.

Overall Shape Test

١. فحص الشكل العام

يتم هذا الفحص بالملاحظة واستعمال أجهزة قياس بسيطة كالمسطرة الحديدية وأجهزة قياس الابعاد والزوايا وذلك لضبط الشكل والاستقامة وعمودية الجوانب والحافات ودقة الوجه ودقة الزوايا الافقية والظهر وسمك القشرة وسمك الظهر وسمك الكاشية وابعادها الاخرى. يشمل هذا الفحص:

❖ **فحص استوائية الوجه:** تفحص الكاشية بتنظيف وجهي كاشيتين ثم تطبق على وجهيهما ثم تضغط الاركان وتلاحظ اية حركة لهذه الاركان بسبب عدم تطابقها ويقاس الفراغ ان وجد بين الركنين بادخال عدد من الصفائح القياسية السمك والى ان يمتلئ الفراغ ويسجل بجمع سمك الصفائح. عند عدم ملاحظة أي فراغ في البداية تدور الكاشية العليا على الوجه السفلي ربع دورة وتعاد العملية وهكذا الى ان تكمل دائرة كاملة على ان يلاحظ الفراغ في كل ربع حركة ويسجل بعد ترقيم الاركان بشكل متناظر. (كل ركن يفحص 4 مرات فنحصل على 16 نتيجة). وعندما لا يحدث اي فراغ في دورة كاملة تسجل ان الكاشية مستوية الوجه وغير محدبة وان الفراغ يمكن ان يكون مقبولا في احد الاركان في ضمن حدود $0.5 \pm$ ملم.

❖ **فحص موازاة الوجه للظهر:** يتم هذا الفحص بقياس سمك الاركان الأربعة ومنتصف الاضلاع الأربعة للكاشية ويلاحظ تطابق هذا السمك او عدم تطابقه مما يدل على عدم موازاة الوجه للظهر.

ان الاختلاف بالبعد يمكن ان يكون مقبولا الى حد $1.5 \pm$ ملم.

❖ **فحص الابعاد:** تقاس ابعاد الكاشية. يجب ان لا ينحرف طول الضلع اكثر من $1 \pm$ ملم والسمك $3 \pm$ ملم.

Data Sheet-9-

فحص الشكل العام للكاشي

تاريخ العمل:	المرحلة الاولى الدراسة: الشعبة: رقم المجموعة () اسماء المجموعة: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
--------------------	--

Test Results							
*فحص استوائية الوجه:							
في حالة وجود فراغات بين الاركان ←							
في حالة عدم وجود فراغات بين الاركان							
❖ فحص موازاة الوجه للظهر:							
❖ فحص الابعاد:							
السمك				طول الضلع			
توقيع المهندس المسؤول							

Absorption Test

٢. فحص الامتصاص

(Purpose)

الغرض

معرفة مقدار الفراغات و الفجوات والمسافات ما بين اجزاء مكونات الخرسانة للوجه و كل الكاشية وان هذه لها علاقة مباشرة بنوعية ومقاومة الكاشي وامتصاص الرطوبة والتأثر بالأملاح والتمدد والتقلص وعامل التنقيع والجفاف كل ذلك يؤثر في قوة و مدى استعمال الكاشي.

(Apparatus)

الأجهزة والأدوات

1. ميزان سعة (10 كغم) (balance).
2. فرن مهوى للتجفيف بدرجة (110-100) °م (Oven).
3. حوض بعمق لا يقل عن (76 ملم).
4. أوعية مضلعة القعر أو مستوية لأسناد الكاشي عليها.

يقسم فحص الامتصاص الى

(Face Absorption Test)

(أ) فحص امتصاص الوجه

1. يوضع الكاشي في الفرن المهوى الخاص للتجفيف مرة واحدة بحيث تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة لا تقل عن (25.4 ملم) وعن أي وجه حار في داخل الفرن حتى نحصل على وزن قياسي. ولغرض الحصول على هذا الوزن الثابت يجب ان يكون التغيير في الوزن لا يزيد عن (2 غم) في الوزن الكلي لأي مجموعة من ثلاث كاشيات في فحص ثمانية ساعات متكررة.

2. يخرج الكاشي من الفرن و يبرد في فترة 24 ساعة في جو الغرفة . يوزن الكاشي ويدون وزن الكاشي الجاف (W_1) لكل واحدة.

3. يؤشر الكاشي في حافته وفي كل ركن مسافة (5 ملم) من الوجه وباتجاه السمك ثم توضع والوجه الى الأسفل في أوعية مضلعة على الأضلاع أو على قضبان زجاجية على ان لا تقل المساحة المعرضة للماء عن 1%.

4. يسكب الماء بأعتناء وهدوء في الوعاء والى أن يصل الى المستوى المؤشر ($1.6 \pm$ ملم) على ان يلاحظ عدم انسياب الماء وتبليل القسم الباقي او ظهر الكاشية. تترك لمدة 24 ساعة وبعدها

ترفع كل كاشية بهدوء مع ملاحظة عدم تبليل الظهر ثم تمسح القطرات العالقة بقطعة قماش مبللة بالماء ثم توزن كل كاشية ويسجل الوزن (W_2).

(Results & Calculations)

النتائج و الحسابات

$$\text{Face Absorption} = (W_1 - W_2) / A \text{ gm/cm}^2$$

Where:

W_1 : الوزن الجاف (غم)

W_2 : وزن الكاشية مشبعة الوجه (غم)

(Total Absorption Test)

(ب) فحص الامتصاص الكلي

1. بعد الانتهاء من فحص امتصاص الوجه يجفف الكاشي الى الوزن الثابت ويبرد كما جاء في الفحص السابق ثم يغطس في الماء لوقت مقداره 24 ساعة على ان يوضع الكاشي افقيا بالنسبة لمستوى الماء.

2. بعد التغطيس لفترة 24 ساعة يؤخذ الكاشي من الماء ويمسح بقطعة قماش مبللة بالماء. توزن كل كاشية ويكون الوزن (W_3).

(Results & Calculations)

النتائج و الحسابات

$$\text{Total Absorption} = [(W_3 - W_1) / W_1] * 100$$

Where:

W_1 : الوزن الجاف (غم)

W_3 : وزن الكاشية مشبعة كليا (غم)

(Limits of Specifications)

حدود المواصفة

$$0.4 > \text{Face Absorption-} \text{ غم/سم}^2$$

$$8\% > \text{Total Absorption-}$$

Data Sheet-10-

فحص امتصاص الماء للكاشي

المرحلة الاولى	تاريخ العمل:.....
الدراسة:.....	
الشعبة:.....	
رقم المجموعة ()	
اسماء المجموعة:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Test Results	
وضع كاشيتين في الفرن	
توقيع المهندس المشرف	
وضع الكاشي في الاحواض	
توقيع المهندس المسؤول	
الوزن الجاف للكاشية (1) (W_1)	
الوزن الجاف للكاشية (2) (W_2)	
توقيع المهندس المسؤول	
الوزن المشبع الوجه للكاشية (1) (W_2)	
الوزن المشبع للكاشية (2) (W_3)	
توقيع المهندس المسؤول	

٣. فحص معيار الكسر Modulus of Rupture

(Apparatus)

الأجهزة والأدوات

ان الجهاز المستعمل لهذا الفحص يجب ان يكون قياسيا" لمثل هذه الفحوص وذو سعة لا تقل عن 300% أعلى من القوة اللازمة للكسر والجهاز مجهز بمسندين اسطوانيين من الفولاذ بقطر (38.1 ملم) لكل منهما. ان المسافة بين المسندين تكون ثلثي طول الكاشية المراد فحصها. توجه القوة من الأعلى بواسطة اسطوانة فولاذية بقطر (38.1 ملم) أيضا و موازية لوجه الكاشية مسندة بصفيحة تحمل مرتكزة بمفصل كروي يسمح بالحركة في كل الاتجاهات كي يضمن توزيع القوة على سطح الكاشية تماما وعلى المحور الوسطي الموازي للأوجه الجانبية. يجب التأكد من ان طول هذه الدلافين على الأقل بقدر طول الكاشية.

ان الكاشي يفحص بفحص معاير الكسر بعد فحص الأمتصاص مباشرة وبأستعمال نفس الكاشي. ان وجه الكاشية يوضع الى الأعلى و تسلط عليه القوة بانتظام وبزيادة مستمرة و متجانسة والى ان تنكسر الكاشية.

(Results & Calculations)

النتائج و الحسابات

$$fr = 3PL/2bh^2$$

where:


P: failure force (kN).

L: distance between supports (mm).

b: length (mm).

h: thickness (mm).

fr: modulus of rupture (MPa).



حدود المواصفة (Limits of Specification):

$$fr \geq 3 \text{ MPa}$$

Data Sheet-11-

فحص معايير الكسر للكاشي

المرحلة الاولى	تاريخ العمل:.....
الدراسة:.....	
الشعبة:.....	
رقم المجموعة ()	
اسماء المجموعة:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Test Results	
	المسافة بين المساند (L)
	طول الكاشية (b)
	سمك الكاشية (h)
	قوة الفشل (P)
توقيع المهندس المشرف	