



# CONCRETE TECHNOLOGY I

## تكنولوجيا الخرسانة 1



## Lecture 3: Chemical composition of Portland cement

Dr. Ahmed A. Ahmed

Al-Mustansiriyah University

College of Engineering - Civil Engineering  
Department



# Learning Outcomes

في هذه المحاضرة سنتعرف على:

- المركبات الرئيسية في التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي (OPC)
- Bogue Equation
- المركبات الثانوية (الأكاسيد) في التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي (OPC)
- فقدان بالحرق (Loss on Ignition (L.o.I)
- المواد الغير قابلة للذوبان (Insoluble residue (I.R.)

# في المحاضرة السابقة



Clinker



Gypsum ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )



Cement!

ان المواد الأولية المستعملة في صناعة الاسمنت البورتلاندي تتكون بصورة رئيسية من :-

- الحجر الجيري  $\text{CaO}$  ويرمز له بالحرف C
- السليكا  $\text{SiO}_2$  ويرمز له بالحرف S
- الالومينا  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ويرمز له بالحرف A
- اوكسيد الحديد  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  ويرمز له بالحرف F

تتفاعل هذه المركبات مع بعضها البعض داخل الفرن الى ان يتم الوصول الى حالة التوازن الكيميائي وينتج عن هذا التفاعل الكلنكر الذي يضاف اليه الجبس لانتاج السمنت

# المركبات الرئيسية في التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي


المركبات الرئيسية الأربعة في التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي

Compound Name	Approx. Formulation	Cement Notation
سيليكات ثلاثي الكالسيوم (alite)	$3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$	$\text{C}_3\text{S}$
سيليكات ثنائي الكالسيوم (belite)	$2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$	$\text{C}_2\text{S}$
ألومينات ثلاثي الكالسيوم	$3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{C}_3\text{A}$
الومينات حديد رباعي الكالسيوم	$4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$	$\text{C}_4\text{AF}$

# المركبات الرئيسية في التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي

## سليكات ثلاثي الكالسيوم $C_3S$

- تتواجد هذه السليكات بكميات كبيرة في الاسمنت. على شكل حبيبات صغيرة متساوية الأبعاد وعديمة اللون تتحلل ببطء أثناء تبريدها إلى درجة 1250 درجة مئوية.
- تبقى ثابتة لا تتغير إذا لم يكن التبريد بطيئاً" وتبقى مستقرة في درجات الحرارة الاعتيادية
- يحتاج للإمالة الكلية % 24 ماء من وزن الاسمنت
- هو المسؤول عن المقاومة المبكرة لعجينة الاسمنت خلال الأربعة أسابيع الأولى والسبب في ذلك ان  $C_3S$  يتميه بسرعة اكبر في البداية ويتميه بشكل كامل خلال ال 28 يوم.
- للحصول على خرسانة عالية المقاومة في وقت مبكر يستعمل الاسمنت الحاوي على نسبة عالية من  $C_3S$
- مسؤول عن الاكتساب السريع للمقاومة للأسمنت ما بين 3 ال 7 ايام



# المركبات الرئيسية في التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي

## سليكات ثنائي الكالسيوم $C_2S$

● لهذا المركب ثلاثة اطوار

● هذا الطور  $\alpha-C_2S$  يتواجد في درجات الحرارة العالية ، ويتحول الى الطور  $\beta-C_2S$  عند

درجة حرارة 1450 درجة مئوية


● يتحول الطور  $\beta-C_2S$  الى الطور  $\gamma-C_2S$  عند التبريد الى درجة حرارة 670 درجة مئوية

● لكن عند معدلات التبريد في معامل السمنت (التجاري) يحتفظ الطور  $\beta-C_2S$  باستقراره في الكلنكر المنتج. تتشكل حبيبات  $\beta-C_2S$  على شكل حبوب مستديرة ، تظهر عادة توأمة.

● يحتاج للإمهاء الكلية 21% ماء من وزن الاسمنت


● مسؤول عن الاكتساب البطيء للمقاومة للأسمنت بعد 28 يوم (لانه يتميه ببطئ خلال

الاربع اسابيع الاولى) ولغاية سنة



# المركبات الرئيسية في التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي

## أومينات ثلاثي الكالسيوم $C_3A$



• يتواجد هذا المركب بكمية قليلة في معظم أنواع الاسمنت مقارنة مع باقي المركبات ونو بلورات منشوريه غامقة اللون وعند تفاعله مع الماء بصورة منفردة يبعث كمية كبيرة من الحرارة مكونا بلورات صناعية سداسية من الومينات الكالسيوم


• التفاعل يؤدي الى حدوث التجمد الفجائي flash setting ولكن لوجود الجبس الذي يضاف الى الكلنكر قبل عملية طحن الاسمنت حيث يتفاعل الجبس مع  $C_3A$  مكونا "سلفو الومينات الكالسيوم (The Aft phase ettringite) الغير ذائبة حول حبيبات ال  $C_3A$  فيؤخر تفاعلها مع الماء وبذلك سيتحدد هيكل عجينة الاسمنت بنواتج المركب  $C_3S$  حيث تكون مساميته قليلة جدا" مقارنة مع الهيكل المتكون من المركب  $C_3A$

• يتفاعل هذا المركب مع أملاح السلفات (الكبريتات) الموجودة بكثرة في الرمال أو في التربة والمياه الجوفية التي تتعرض لها الكتلة الخرسانية مكونا سلفو الومينات الكالسيوم مما يؤدي الى زيادة حجم الكتلة الخرسانية فيسبب تشقق وتلف الكتلة الخرسانية

• مسؤول عن تجمد الاسمنت (فقدان السيولة والتصلب)

# المركبات الرئيسية في التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي

## الومينات حديد رباعي الكالسيوم $C_4AF$



- يتواجد هذا المركب بكميات صغيرة في تركيب الاسمنت مقارنة مع المركبات الثلاثة الأخرى , وهذا المركب لا يؤثر على عجينة الاسمنت ولكنه يتفاعل مع الجبس ليكون سلفوفرين الكالسيوم الذي يعجل بعملية الاماهة ويعمل كمادة مساعدة على الانصهار
- مسؤول عن اللون الرمادي للأسمنت.

# Bogue Equation

تسمى المركبات الرئيسية للسمنت البورتلاندي ب مركبات Bogue و تحسب النسب باستخدام مجموعة من المعادلات التي تسمى معادلات Bogue Equations، على فرض ان **التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تكوين المركبات الرئيسية وصلت إلى حالة التوازن الكيميائي** وان **ظروف تبريد الكلنكر لا تؤثر على توازن الطور** وان **نواتج التوازن الكيميائي متبلورة كلياً**، وكما يلي:

$$\square C_3S = 4.07 (CaO) - 7.6 (SiO_2) - 6.72 (Al_2O_3) - 1.43 (Fe_2O_3) - 2.85 (SO_3)$$

$$\square C_2S = 2.87(SiO_2) - 0.754 (C_3S)$$



$$\square C_3A = 2.65 (Al_2O_3) - 1.69 (Fe_2O_3)$$

$$\square C_4AF = 3.04 (Fe_2O_3)$$



# التحليل الطيفي بالإشعاعات الناجمة عن الأشعة السينية

(XRF X-ray fluorescence) هي تقنية لكشف الفوتونات وقياسها و التي لها أطوال موجية في نطاق الأشعة السينية من الطيف الكهرومغناطيسي. يُستخدم لمساعدة العلماء على فهم خصائص العناصر الكيميائية لأي جسم.



# المركبات الثانوية في التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندي

Minor constituents	%
Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.05
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.15
TiO <sub>2</sub>	0.30
MgO	1.50
SO <sub>3</sub> (S)	1.20
Loss on ignition	0.50
K <sub>2</sub> O	0.72
Na <sub>2</sub> O	0.18
Fluorine	0.04
Chloride	0.02
Trace elements	0.01
	4.67

❖ بالإضافة إلى المركبات الرئيسية المذكورة أعلاه ، هناك مركبات ثانوية ، مثل MgO و TiO<sub>2</sub> و Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و K<sub>2</sub>O و Na<sub>2</sub>O اثنان من المركبات الثانوية لهما أهمية خاصة: K<sub>2</sub>O و Na<sub>2</sub>O، والمعروفان باسم القلويات (حوالي 0.4-1.3% من وزن الأسمنت).

❖ تم العثور على أنها تتفاعل مع السيليكا التفاعلية Reactive Silica الموجودة في بعض الركام ، وتنتج منتجات التفاعل زيادة في الحجم مما يؤدي إلى حصول اجهادات تؤدي الى حدوث تشققات وتفكك الخرسانة. وقد لوحظ أن الزيادة في نسبة القلويات تؤثر على وقت التجمد ومعدل زيادة قوة الأسمنت.



# الفقدان بالحرق (L.o.I) Loss on Ignition

❖ هو فقدان وزن عينة الأسمنت عند تعريضها لدرجة الحرارة الحمراء (عند 1000 درجة مئوية). ويظهر مدى كربنة وترطيب الجير الحر والمغنيسيوم الحر بسبب تعرض الأسمنت للغلاف الجوي. ويمثل أيضا ، جزء من فقدان الوزن يأتي من فقدان الماء من تركيبة الجبس. الحد الأقصى L.O.I المسموح به في المواصفة العراقية رقم 5 هو 4% بالوزن.



# المواد الغير قابلة للذوبان

- ❖ البقايا غير القابلة للذوبان هي مادة غير أسمنتية موجودة في الأسمنت البورتلاندي. تؤثر هذه المادة المتبقية على خصائص الأسمنت ، وخاصة قوتها الانضغاطية.
- ❖ هذه البقايا غير قابلة للذوبان في حامض الهيدروكلريك HCl وتنشأ من السليكا الغير متفاعلة والشوائب الموجودة في الجبس, وهي مقياس لتلوث الاسمنت وكذلك تعبر عن مدى اكتمال التفاعلات الكيماوية في داخل الفرن وهذه المواد تأتي من الشوائب الموجودة في الجبس وتحدد المواصفات البريطانية والعراقية نسبتها بـ 1.5% من وزن الاسمنت أما المواصفات الأمريكية فتحدها بنسبة 0.7 %

# انواع الاسمنت البورتلندي

Different types of portland cement are available for specific purposes. They should meet ASTM C150 or AASHTO M85 requirements

- Type I – Normal
- Type II – Moderate sulfate resistance ( $C_3A < 8\%$ )
- Type II(MH) – Moderate heat of hydration and moderate sulfate resistance
- Type III – High early age strength
- Type IV – Low heat of hydration
- Type V – High sulfate resistance ( $C_3A < 5\%$ )



# اشكر لجميع على الحضور

