



CONCRETE TECHNOLOGY I

تكنولوجيا الخرسانة 1



Lecture 5 : Heat of Cement Hydration

Dr. Ahmed A. Ahmed

Al-Mustansiriyah University

College of Engineering - Civil Engineering
Department



Learning Outcomes

في هذه المحاضرة سنتعرف على:

□ حرارة اماهة الاسمنت Heat of Hydration

□ مراحل الانبعاث الحراري Heat Evolution Satges

في المحاضرة السابقة

جل الماء

- ✓ ماء المسامات الشعرية
- ✓ الماء الممتز
- ✓ ماء الفراغات البينية
- ✓ ماء متركب كيميائياً
- ✓ ماء حر

فراغات

- ✓ الهواء المحبوس (< 1 مم)
- ✓ الهواء المغمور (500-75 ميكرومتر)
- ✓ المسامات الشعرية (الماكرو ← ميسو)
- ✓ الفراغات البينية
- ✓ المسامات المايكروية


مواد الصلبة

- ✓ C-S-H
- ✓ CH
- ✓ Ettringite
- ✓ Monosulfate hydrate
- ✓ بقايا الأسمنت غير المتفاعلة




Heat of Hydration حرارة اماهة الاسمنت

- حرارة اماهة الاسمنت هي الحرارة الناتجة من تفاعل الأسمت مع الماء
- الحرارة المنبعثة من التفاعل شديدة جداً التفاعلات الاماهة الكيمياوية باعثة للحرارة (exothermic) ولغاية (500 جول) للغرام الواحد




حرارة اماهة الاسمنت Heat of Hydration

- إن موصلية الخرسانة منخفضة نسبيا فإنها تعمل كعازل ولذلك يمكن إن تؤدي الاماهة بداخل كتلة خرسانية كبيرة إلى ارتفاع كبير بدرجة الحرارة
- يفقد السطح الخارجي لتلك الخرسانة بعض الحرارة وذلك ما قد تؤدي إلى حدوث تدرج حاد لدرجات الحرارة, وأثناء التبريد اللاحق للجزء الداخلي من تلك الخرسانة قد تحصل تشققات خطيرة فيها تؤدي الى فقدان متانة الخرسانة




حرارة اماهة الاسمنت Heat of Hydration



- عند خلط الأسمنت بالماء (peak A) ، يحدث تطور سريع للحرارة ويدوم لبضع دقائق بسبب تفاعل C_3A . (15-20 دقيقة)
- يتوقف هذا التطور الأولي للحرارة بسرعة عندما يتم تثبيط تفاعل C_3A بالجبس (تناقص peak A)

حرارة اماهة الاسمنت Heat of Hydration



□ تطور الحرارة التالي هو بسبب تكوين

Ettringite وقد يكون أيضاً بسبب تفاعل

peak B C_3S

□ بعد تفاعل غالبية مكونات الاسمنت تبدأ

الحرارة بالانخفاض بشكل نسبي **curve C**

Heat of Hydration حرارة اماهة الاسمنت

Chemical Compound	Heat of Hydration at the Given Age (cal/g)		
	3 days	90 days	13 yrs
C ₄ AF	58	104	122
C ₃ A	12	42	59
C ₃ S	212	311	324
C ₂ S	69	98	102

□ المركبات الاساسية الاربعة للاسمنت تتماياً بمعدلات مختلفة ويؤدي ذلك الى تتحرر كميات مختلفة من الحرارة.

□ كمية السمنت في الخلطة تؤثر على كمية الحرارة المنبعثة ، حيث كلما تزداد كمية الاسمنت في الخلطة تزداد كمية الحرارة المنبعثة

□ تؤثر نعومة الأسمنت أيضاً على معدل

تطور الحرارة ولكن ليس الحرارة الكلية.

□ الكمية الإجمالية للحرارة المتولدة اثناء الاماهة

تعتمد على الكميات النسبية من المركبات الرئيسية

الموجودة في الأسمنت.



مراحل الانبعاث الحراري Heat Evolution Stages

يمكن تحديد مراحل الانبعاث الحراري كالتالي:

□ المرحلة 1 هي حرارة الاماهة أو التحلل المائي الأولي (<15 min): تفاعل aluminates مع الماء لبدء

تكوين ال Ettringite

□ المرحلة 2 هي فترة خاملة وتعرف أيضاً باسم فترة الاستقراء (2-4 hours): تحلل silicates(alite

and belite) مع الماء

□ المرحلة 3 عبارة عن تفاعل مائي معجل (2-4 hours): تكون CH and CSH واكمال تكون ال Ettringite

□ المرحلة 4 هي تباطؤ في الاماهة (several hours): تنخفض الحرارة ويبدأ ال CH and CSH

بتقييد الاسمنت المتبقي من النفاعل مع الماء

□ المرحلة 5 هي اماهة بطيئة وثابتة (Several years): يستمر تفاعل ال belite بشكل بطئ الذي يؤدي الى

زيادة كمية ال CH and CSH في الكتلة الكونكريتية و زيادة صلابتها



ANY
QUESTIONS?



الحمد لله
والتشكر لله
على الحضور

