


التفاعلات الكيميائية للبوليمرات Chemical Reaction of Polymers

يمكن تقسيم تفاعلات البوليمرات الى ثلاث اقسام رئيسية


- التفاعلات على المجاميع الفعالة (الوظيفية)
- التجزئة الضوئية والحرارية والكيميائية
- التجزئة بالاشعاع

اولاً: التفاعلات على المجاميع الفعالة (الوظيفية): هناك المئات من التفاعلات التي تحدث على المجاميع الفعالة للبوليمرات منها اما لتحضير مركبات جديدة او لتحويل خواص البوليمرات للحصول على مواصفات افضل. ادناه بعض الامثلة على تفاعلات البوليمرات.


١- تحضير بولي كحول الفايينلي الاثاكتيك (Atactic) Polyvinly alcohol : يحضر من التحلل المائي لمجموعة الخلات حيث يمكن تحويل بولي خلات الفايينيل Poly(vinyl acetate) الى بولي كحول الفايينيل بعملية التحلل المائي. ان البولي كحول الفايينيل المحضر بهذه الطريقة (التحلل المائي للخلات) يكون من النوع الاثاكتيك (Atactic) اي عشوائي التوزيع الفراغي.



٢- تحضير بولي كحول الفايينلي الايزوتاكتيك (Polyvinly alcohol (isotactic): يحضر من انشطار بولي ايثر البيوتيل الثالثي الفايينلي الايزوتاكتيكي (Isotactic poly(vinyl-t-butylether) . Isotactic poly(vinyl-t-butylether) على درجة عالية من الانتظام الفراغي (Isotactic)*





٣- اضافة مجاميع فعالة على موقع بارا (para) في البولي ستايرين: مثلاً تحضير (بارا هيدروكسي ميثيل بولي ستايرين) (p-hydroxymethyl polystyrene)






كما ان نترتة وسلفنة sulfonation and nitration البولي ستايرين تعتبر من التفاعلات المهمة لتحضير راتنجات التبادل الايوني Ion exchange resins

١- تفاعلات استلة acetylation و نترتة nitration و زنثنة السليلوز Xanthation السليلوز لتحضير الحرير الصناعي : هي من التفاعلات المهمة التي تجري على السليلوز وتعتبر الاخيرة (الزنثنة) من اهمها لتحضير ما يسمى ب السلسليوز المجدد Generated cellulose او ما يعرف صناعياً ب الرايون اللزج Viscose Rayon او الحرير الصناعي الذي يستخدم بشكل رئيسي في صناعة المنسوجات او (الخيوط filaments) وحبال الاطارات.




٢- تحويل البولي اثلين عالي الكثافة او واطئ الكثافة الى مطاط البولي اثلين : يتم ذلك بتفاعله البولي اثلين مع الكلور وثنائي اوكسيد الكبريت, حيث بالامكان تقسيته البوليمر من خلال مجاميع السلفونيل , حيث يخلط البوليمر الناتج مع المطاط (NR) Natural Rubber و البولي فاينيل كلورايد (PVC) لينتج ما يسمى ما يسمى ب مطاطا البولي اثلين chlorosulfonated polyethylene rubber. يمتلك البوليمر الناتج خواص ميكانيكية جيدة ومقاومة ومقاومة للزيوت والوقود لذلك يستخدم في صناعة الانابيب المطاطية في السيارات و خراطيم المياه, البكرات المطاطية, صناعة الزوارق المطاطية, صناعة الأختام, والأسلاك والكابلات, والطلاء المضادة للتآكل, أغشية مقاومة للماء, والأشرطة المتخصصة, والمواد اللاصقة وغيرها من المنتجات المطاطية الخاصة.



Natural rubber, NR


Poly (vinyl chloride), PVC



Chloro sulfonated polyethylene, CSM





٦- تحضير بولي فاينيل أمين Poly(vinylamine) من البولي اكريل اميد Poly(acrylamide) بواسطة انحلال هوفمان Hoffman degradation.




٧- تفاعلات الارتباط العرضي (crosslink reactions) وقد تحدث خلال المجاميع الفعالة

أن عملية فلكنة المطاط (Vulcanization) مثال مهم على تفاعلات التشابك العرضي حيث يتم مشابكة سلاسل المطاط بواسطة سلاسل الكبريت والفلكنة هي عملية كيميائية تهدف إلى تحويل المطاط (او المركبات المطاطية elastomers) إلى مواد ذات درجة تحمل أكبر وذلك عن طريق إضافة الكبريت. هذه الإضافة تؤدي إلى تشكيل سلاسل متشابكة من جزيئات المطاط. أول من أطلق اسم الفلكنة هو تشارلز غودير Good year، الذي اكتشف الطريقة مصادفة سنة ١٨٤٤ وأسمها الفلكنة تيمناً باسم فولكان إله النار عند الإغريق.




ومن تفاعلات الارتباط العرضي الأخرى هي من تفاعلات الجذور الحرة مع السلسلة البوليميرية لإنتاج جذور حرة على العمود الفقري (Backbone) للسلسلة البوليميرية وبوجود مونومر آخر من نفس البوليمر ليتكون البوليمر الشبكي.




ثانياً: التجزئة الضوئية ، الحرارية و الكيميائية للبوليمرات:

هذه التجزئة تحدث اما

أ- بصورة منتظمة: تحدث عملية انسلاخ للمونومات بشكل منفرد ومنتظم وتنتج بوليمرات ذات وزن جزيئي متناقص وبشكل منتظم.



ب- عشوائية: تحدث عملية الانسلاخ بشكل عشوائي حيث تنتج بوليمرات ذات اوزان جزيئية واطئة.



الفرق بين الحالتين هو انه في الاولى لا يقل الوزن الجزيئي بشكل سريع بينما يقل بسرعة في الحالة الثانية. ان التجربة العشوائية في البوليمرات هي الاكثر احتمالاً في الحدوث ويمكن ان تحدث ضوئياً او حرارياً او كيميائياً اي بوجود المواد الكيميائية.

اهم أسباب التجزئة الضوئية والحرارية في معظم البوليمرات وخاصة من النوع المطاوع للحرارة "Thermoplastic" تحدث بوجود الضوء (اشعة فوق البنفسجية UV) من الاشعاع الشمسى. او الحرارة وذلك بسبب:-

١- وجود مجاميع الكربونيل (C=O) التي تمتص الضوء وتتهيج وتنشطر

٢- وجود الاوكسجين O2 النافذ الى البوليمر خلال عملية التصنيع حيث يتحول O2 بواسطة الضوء الى O^{*}2 المتحفز الذي يهاجم الاواصر الكيميائية في السلسلة البوليمرية ويكون الهيدروبيروكسيدات وهي فعالة ضوئياً وتتجزأ الى الجذور الحرة والتي تقوم بعملية تجزئة البوليمر.

٣- وجود الاواصر الضعيفة مثل O-O ، C-Cl في البوليمرات حيث تمتص الضوء تنكسر الاواصر وينتج عن ذلك تفكك السلسلة.

٤- وجود اثار من املاح العناصر الفلزية العضوية TiO_2 , TiCl_4 , AlR_3 والتي تتواجد ضمن عملية البلمرة كعوامل مساعده او بوادئ حيث ان هذه المواد تحفز التفاعل مع السلسلة البوليمرية وتجزئها.

ثالثاً: التجزئة بالإشعاعات للبوليمر : تحدث التجزئة الإشعاعية للبوليمرات عند تعرض البوليمر الى اشعة ذات طاقة عالية مثل الفا γ ، بيتا β ، كما α او الاشعة السينية X-ray , حيث تحدث تفاعلات الارتباط العرضي او التجزئة.